



## 北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: [src@sr-business.com](mailto:src@sr-business.com)

## UV 膠光硬化樹脂

**UV(紫外線)硬化接著劑**，藉由UV光源照射起動化學連鎖反應，促使接著劑在數秒的時間內完成固化接合材質；是一種乾淨、環保、快速、大大提高生產效率的組裝膠合方式。適合於電子產業、精密工業、玻璃寶石藝品加工及醫療產業等，用途廣泛。

### 使用UV膠的優點：

- 硬化時間快(1~60 秒)可完全固化。
- 產能高、效率佳。
- 點膠設備、UV燈硬化設備體積小不會佔太大空間。
- 可連續操作，不受時間限制。
- 操作簡易，節省人力資源，降低生產成本。
- 不含溶劑，不含腐蝕性，使用安全。
- 單劑，不需混合，使用方便。
- 乾淨、環保。
- 具高度透明性，無白化，讓您的產品外觀精美。

### UV膠的種類：

Series	型號	外觀	粘度 (mPa.s)	屈折率 (nD,25°C)	硬度 (Shore D)	Glass轉移點	硬化收縮率(%)	特徵·用途
UV-3000 series	UV-3300	透明	4,500	-	83	40	8.0	金屬·玻璃
	UV-3600	透明	600	-	40	22	7.0	塑膠
	UV-3610	透明	600	-	60	45	8.0	塑膠
	UV-3701	透明	100	-	94	>250	12.0	PET、PVC、PC Hard coating
BU series	BU-810	淡黃	6,500	-	64	97	8.2	馬達軸心固定
	BU-130U	琥珀	1,000	1.52	78	111	9.4	中粘度coating 用
	BU-510U	琥珀	50	1.54	78	117	13.0	低粘度coating 用
	BU-730UF	琥珀	8,500	1.50	78	102	7.0	高黏度 bonding PCB
LCR series	LCR0628A	透明	12,000	1.50	35	40	4.7	塑膠·玻璃
	LCR0631	透明	400	1.49	72	95	7.6	塑膠·玻璃·金屬
	LCR0643	乳白	75,000	-	83	83	2.4	低收縮，高精度固定用
	LCR0753	透明	5,000	1.54	75	82	6.3	玻璃鏡頭
	LCR0305E	乳白	130,000	-	70	81	3.2	低收縮，低膨脹精度 光連結器