



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: src@sr-business.com

玻璃專用接著劑

	接著劑 GL-300	PRIMER GLP-VE
主成分	壓克力變性物	金屬化合物
狀態	淡黃色半透明液體	青色液體
比重	1.13	1.30
黏度	200CPS	5CPS
燃點	100°C 以上	12.8°C
有機溶劑	不含	イタノール
※凝固後狀態純:透明		




包裝：100 c.c.

使用方法：

玻璃專用接著劑--GL 系列特性&優點：

1. 主劑+硬化催化劑二液型，常溫硬化，作業性絕佳，短時間即能強力膠固。
2. 不用 UV 照射，可縮短施工時間，節省成本。
3. 具高度透明性，適用於各種玻璃加工製造。



※ 注意！AB劑需分開塗抹，不可混合使用 ※